

## BN® BL4205

### 磨砂地板膜

#### 产品描述:

面膜: 170micron 透明磨砂 PVC 膜;

胶水: 透明胶

底纸: 100gsm 单面 PEK 白硅纸

宽幅: 1.06/1.27/1.37/1.52m

#### 产品特点:

- 1、防滑耐磨, 保护画面, 增加立体感;
- 2、良好的表面平整度和抗收缩性, 易清洁、保持画面高清晰度。

#### 产品应用:

产品主要适用于画面保护 (如: 地面导向标识、室内地面广告冷裱), 同时也起到防滑作用。

#### 技术参数:

测试条件: 室内温度  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 5\%$ , 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	$170\pm 10$
底纸克重	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$100\pm 10$
成品重量	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$310\pm 20$
初粘力	N/25mm	FTM 9	$\geq 5$
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	$\geq 10$
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	$\leq 1.8$
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	$\leq 1.5$
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 50$
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 60$
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm 10$
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

\*以上所有参数的变更恕不另行通知

#### 仓储条件:

所有 BN 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是 12 个月。

#### 打印制作要求:

制作环境: BN 产品建议在温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度为  $50\pm 10\%$ , 洁净无尘、无悬浮物的环境下使用; 建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同, 所以使用前请先测试; 建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求:  $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度为  $50\pm 10\%$ ; 粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面, 贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

### 质保条件:

- 1、保质期为 12 个月：裱膜类产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追诉期：自产品生产之日起 12 个月内，逾期不接受投诉。

### 重要备注:

BN 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，信息描述的是一个平均值、最小或最大值，且应当考虑仅供参考，不做任何担保。所有 BN 公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

### 产品应用:

※ 上海周浦万达广场:





WEST JINQIAO RD., NEXT TO QINGDAO RD., TONGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, NANTONG, JIANGSU, 223600, CHINA  
TEL: +86 21 3127 2888 FAX: +86 21 3127 5255 WEBSITE: WWW.NAR.COM.CN EMAIL: INFO@NAR.COM.CN

