

IV4018

铝箔地板贴

产品描述:

面膜: 260micron 超防滑涂层铝箔纸;

胶水: 高粘透明胶;

底纸: 120gsm 双面 PEK 纯木浆硅纸

宽幅: 1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点:

- 1、极佳的防滑耐擦性能, 通过 SGS R12 等级防滑认证 (R12);
- 2、金属材质, 无收缩和延展, 强度高、挺度好易于施工;
- 3、铝制材料, 阻燃环保, 不会产生像 PVC 等材质的降解污染;
- 4、高粘胶水, 超强的粘结性能, 可在斑马路、马赛克墙面、木制地板、凹凸面张贴;
- 5、产品吸墨稳定, 试用于 UV、弱溶剂、HP Latex 等机型;

产品应用:

产品主要适用于地面导向标识、粗糙面、凹凸面广告装饰。

技术参数:

测试条件: 室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$, 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	260 ± 10
底纸克重	g/m^2	GB4669-1995	120 ± 10
成品重量	g/m^2	GB4669-1995	440 ± 30
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥ 25
24h, 180° 剥离力	N/25mm	FTM 1	≥ 20
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		20 ± 10
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件:

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是一年。

打印制作要求:

制作环境: INFLEX 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$, 洁净无尘、无悬浮物的环境下使用; 待被裱物喷绘油墨完全干燥后, 再进行其他施工操作。本产品为特殊防滑处理的铝箔材料, 打印制作时应注意喷头高度, 打印时可根据设备的技术要求将喷头适当调高一个或两个档位。

张贴要求: $20\pm 10^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$; 粘贴于洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面, 张贴后需预留两个小时以上养护时间。

■ 质保条件:

存储期: 在原始的包装中储存期限为 12 个月;

使用期限: 未打印画面, 自产品生产日期起 1 年内有效, 逾期不接受投诉。

■ 重要备注:

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果, 信息描述的是一个平均值、最小或最大值, 且应当考虑仅供参考, 不做任何担保。所有 INFLEX 公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求, 确定选择购买何种材料。

■ 产品应用:

INFLEX