No. 26, Xinhan Road, Xinchang Industrial Zone PuDong District, 201314, Shanghai, China
Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: www.nar.com.cn Email: info@nar .com.cn

NV6008B
可移超透玻璃贴

产品描述:

面膜：100micron PVC 透明光膜;
胶水：可移除透明胶
底纸：125micron 单面离型磨砂 PET
宽幅：1.27/1.52m

产品特点:

1、产品单面喷绘，贴于玻璃、压克力透明物体上，具有双面可视效果;
2、产品吸墨稳定，尺寸稳定性好;
3、底材 PET 打印防滑。

产品应用:

适用于汽车地铁等流动媒体、商业看板广告、标识标牌、展览展示广告等;
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和 UV 墨水喷印方式。

技术参数:

测试条件：室内温度 23±2℃、相对湿度 50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	100±10
PET	g/m²	GB4669-1995	125±10
成品克重	g/m²	GB4669-1995	330±20
光泽度 60°	%	GB8807-88	≥80
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥5
24h，180°剥离力	N/25mm	FTM 1	≥10
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤1.5
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤1.0
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥40
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥30
施工温度	℃		20±10℃
适用温度	℃		-20～+70

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件:

所有 NAR 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 25±5℃、相对湿度 50±15%。在这种条件下，该产品储存期是一年。

打印制作要求:

制作环境：NAR 产品建议在温度 25±5℃，相对湿度为 50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。
张贴要求：20±10℃，相对湿度为 50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需

要 2 小时以上。

质保条件：

1、保质期为一年：车身贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。

2、追诉期：自产品生产之日起一年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于 70%以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为可移除胶产品，针对玻璃板或光滑的被贴物，可保证一年期的可移除性能。不同批次产品不建议拼接。

产品应用：

※：

NAR IDEAS FOR SIGN